

Effetto / Effect:

RUGGINE / RUSTLITE

Linea / Range:

QUASAR



Descrizione

/ Description

ciclo di verniciatura a solvente ad effetto ruggine, indicato anche in adesione diretta su vari supporti quali: acciaio, alluminio, ferro zincato e varie plastiche (eventualmente contattare l'assistenza tecnica Icrotech).

rust effect solvent paint cycle, also indicated in direct adhesion on various supports such as: steel, aluminum, iron galvanized and various plastics (if necessary contact the assistance Icrotech technique).

Ciclo applicativo

/ Painting Cycle

se necessita, e in base alle richieste di resistenza, si può utilizzare anche primer della serie S224 e S384, in questo caso dopo l'essiccazione si consiglia una carteggiatura con carta P320 (per la preparazione dei primer seguire la scheda tecnica del prodotto utilizzato).

if necessary, and according to the resistance requirements, you can use also S224 and S384 series primers, in this case after drying we recommend sanding with P320 paper (for the primers preparation follow the product data sheet used).

PRIMA MANO:
/ FIRST COAT

Applicazione di due mani della base color bruno così formulata:	S432	CN 650.0
Catalizzato al 20% con S963 e diluito al 30:35% con S901 standard (il catalizzatore e il diluente possono variare in base alle condizioni ambientali).	S713	40.0
	ST03	119.0
	SF05	67.0
/ Application of two coats of the brown base formulated in this way:	SY01	54.0
	SR03	54.0
Catalyzed to 20% with S963 and diluted to 30:35% with standard S901 (hardener and thinner may vary depending on environmental conditions).	SA08	12.0
	SO10	4.0
		1000.0

EFFETTO:
/ EFFECT

	BASE ARANCIONE: / ORANGE BASE	BASE GIALLO OCRA: / YELLOW OCHRE BASE
Dopo 4:12 ore si può applicare una o più mani delle basi ruggine giallo ocra e arancio così formulati:	S550	900.0
I prodotti vanno solo diluiti al 50% con S932	S712	50.0
L'applicazione di questi prodotti può avvenire a spruzzo (sfumando o facendo gocciolare il prodotto), pennello, straccio, spugna naturale o a tampone a seconda dell'effetto che si vuole ottenere.	SY01	14.7
	SF05	5.5
	ST03	18.6
	SO037	6.5
	SR03	4.0
After 4:12 hours you can apply one or more coats of the rust bases yellow ochre and orange so formulated:	SA02	0.7
		1000.0
Products should only be diluted 50% with S932	S432	CN 900.0
The application of these products can be done by spraying (fading or dripping the product), brush, rag, natural sponge or pad sponge depending on the effect you want get.	S713	25.0
	ST03	18.3
	SF02	27.4
	SY20	4.0
	SR03	13.5
	SR03	6.1
	SA05	3.0
	SA02	2.7
		1000.0

PRIMA MANO:
/ FIRST COAT

Dopo 15 : 30', al fine di aumentare le resistenze bisogna proteggere il tutto con 2 mani di trasparente opaco S636 catalizzato al 35% con S963 e diluito al 30:35% con S701 standard (il catalizzatore e il diluente possono variare in base alle condizioni ambientali).

After 15 : 30', in order to increase the resistances you have to protect it all with 2 coats of S636 opaque clear-coat catalyzed to 35% with S963 and diluted to 30:35% with standard S701 (the hardener and thinner may vary depending on the environmental conditions).

Avvertenze e misure di sicurezza : Articolo per uso professionale. Non si esclude la presenza nell'articolo di particelle aventi dimensione inferiore ad 1 µm. Maneggiare con cura ; leggere con attenzione le etichette di sicurezza apposte sulla confezione e consultare la MSDS (material safety data sheet) dell'articolo e porre in essere tutte le raccomandazioni in essa riportate.

Warnings and safety measures : Item for professional use. The presence in the article of particles smaller than 1 µm is not excluded.

Handle with care; read carefully the safety labels on the package and consult the MSDS. (material safety data sheet) of the article and put in place all the recommendations in it.

Note integrative / Additional notes:

Le informazioni sopra riportate sono basate su test effettuati nel laboratorio della nostra società e sono di tipo puramente indicativo, non possono essere fonte di reclamo derivante da un uso improprio del prodotto e non comportano responsabilità da parte di ICRO COATINGS. Le condizioni di uso del prodotto sono, inoltre, fuori dal nostro controllo. La presente annulla e sostituisce la stessa già in vostro possesso.

The above information is based on tests carried out in our company's laboratory and is of the following type only indicative, can not be a source of complaint resulting from improper use of the product and do not involve responsibility on the part of Icro. The conditions of use of the product are, moreover, beyond our control. The present cancels and replaces the same already in your possession.